

**ТАБЛИЦА ФОРМУЛ ЗАМЕНЫ КОМПОНЕНТОВ СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА**

Компонент снятый с производства		Масса компонента снятого с производства (в граммах)	Формула замены			Масса готовой смеси равная массе компонента снятого с производства (в граммах)	Количество заменной смеси равное 1 грамму компонента снятого с производства (в граммах)
Артикул	Наименование		Артикул	Наименование	Количество		
	615 DORIS GREEN	10	SJA564	NAX ADMILA ALPHA 604 SHADOW GREEN	8.4	12.7	1.27
			SJA557	NAX ADMILA ALPHA 569 CUSTOM BLUE	4.3		
SJA546	NAX ADMILA ALPHA 555 SOUR BLUE	10	SJA568	NAX ADMILA ALPHA 612 HERMES BLUE	7	8	0.8
			SJA508	NAX ADMILA ALPHA 456 THRENE BLUE	1		
SJA507	NAX ADMILA ALPHA 428 CYANINE GREEN	10	SJA564	NAX ADMILA ALPHA 604 SHADOW GREEN	9	12	1.2
			RUR338	NAX MULTI SC COLOR-II 1339 MAPICO YELLOW	2		
			RUR347	NAX MULTI SC COLOR-II 1611 T BLACK NP	1		
	099 MICA BASE 3GY	100	RUR265	NAX MULTI 088 MICA BASE 6Y	106.3	125.1	1.25
			RUR191	NAX MULTI 085 MICA BASE 4G	18.8		
	089 MICA BASE 4PK	10	RUR183	NAX MULTI 081 MICA BASE 3PK	9	10	1
			RUR366	NAX MULTI 087 MICA BASE 4K	1		
	097 MICA BASE 7W	10	RUR443	NAX MULTI 07J NEO MICA BASE 13M	2	2	0.2
	NAX ADMILA ALPHA 582 ROMANESQUE RED	10	SJA561	NAX ADMILA ALPHA 2575 EXTRA MAROON G	5.68	9.48	0.948
			SJA547	NAX ADMILA ALPHA 567 AUTUMN RED	3.5		
			SJA577	NAX ADMILA ALPHA 611 TINTING BLACK NP	0.3		
<b>Примечание!</b> Если в формуле содержатся компоненты 457 (RUBY RED) или 618 (FLORA VIOLET), при наливе краски, количество заменной смеси надо уменьшить на 20%.							
	NAX ADMILA ALPHA 609 COBALT BLUE	100	SJA541	NAX ADMILA ALPHA 524 ORIENT BLUE	60.2	100	1
			SJA500	NAX ADMILA ALPHA 320 WHITE	8.8		
			SJA557	NAX ADMILA ALPHA 569 CUSTOM BLUE	8.5		
			SJA503	NAX ADMILA ALPHA 395 FAST VIOLET	7.3		
			SJA498	NAX ADMILA ALPHA 901 BINDER	15.2		
SJA501	NAX ADMILA ALPHA 304 CINQUASIA VIOLET	10	SJA570	NAX ADMILA ALPHA 618 FLORA VIOLET	0.4	5	0.5
			SJA503	NAX ADMILA ALPHA 395 FAST VIOLET	0.1*		
<b>Примечание!</b> Необходимое количество компонента 395 (FAST VIOLET) - ориентир. Для более точной колеровки его количество следует варьировать.							
RUR163	NAX MULTI 078 MICA BASE 5W	10	RUR147	NAX MULTI 074 MICA BASE 3W	0.9	10	1
			RUR265	NAX MULTI 088 MICA BASE 6Y	0.1		
SJA581	NAX ADMILA ALPHA 638 CAMEL YELLOW	10	SJA505	NAX ADMILA ALPHA 339 MAPICO YELLOW	0.3	4	0.4
			SJA573	NAX ADMILA ALPHA 622 GAILY YELLOW	0.08		
			SJA528	NAX ADMILA ALPHA 431 INDIAN RED	0.02		
SJA530	NAX ADMILA ALPHA 497 GOLD RED	10	SJA529	NAX ADMILA ALPHA 477 IRON RED	5.5	5.6	0.56
			SJA547	NAX ADMILA ALPHA 567 AUTUMN RED	0.1*		
		В солидных цветах	SJA529	NAX ADMILA ALPHA 477 IRON RED	5.9	5.9	0.59
<b>Примечание!</b> Если в формуле 497 (GOLD RED) менее 10%, то 567 (AUTUMN RED) можно не добавлять. Если в формуле 497 (GOLD RED) менее 1%, лучше колеровать без него.							
SJA526	NAX ADMILA ALPHA 498 SUN ORANGE	10	SJA544	NAX ADMILA ALPHA 534 MAXIM ORANGE	1.8	2.6	0.26
			SJA573	NAX ADMILA ALPHA 622 GAILY YELLOW	0.8		
<b>Примечание!</b> Если в формуле 498 (SUN ORANGE) менее 5%, то его заменить только на 534 (MAXIM ORANGE) в количестве равном 498 (SUN ORANGE).							

**Примечание!**

В случае снятия компонента с производства, Nirron Paint корректирует имеющиеся формулы и выкладывает их в web VIF.

Изменённая формула соответствует имеющемуся выкрасу. Номер варианта остаётся прежним.